

#### 4.2.4

##### 评价要点：

1. 室外及室内潮湿地面湿态防滑值，详见表 4.2.4-1；
2. 室内干态地面静摩擦系数，详见标准 4.2.4-2。

表 4.2.4-1 室外及室内潮湿地面湿态防滑值

防滑等级	防滑安全程度	防滑值 $BPN$
$A_w$	高	$BPN \geq 80$
$B_w$	中高	$60 \leq BPN < 80$
$C_w$	中	$45 \leq BPN < 60$
$D_w$	低	$BPN < 45$

表 4.2.4-2 室内干态地面静摩擦系数

防滑等级	防滑安全程度	静摩擦系数 $COF$
$A_d$	高	$COF \geq 0.70$
$B_d$	中高	$0.60 \leq COF < 0.70$
$C_d$	中	$0.50 \leq COF < 60.60$
$D_d$	低	$COF < 0.50$

评价专业：建筑

预评价内容：相关设计文件。

评价内容：1.同预评价内容；2.防滑材料有关测试报告；3.现场核实。