



150001112712



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0016



交GJC交001

编号: 2017-CA02-351

国家
交通安全设施质量
报告
专用

检测报告

产品名称: 路面防滑涂料

型号规格: 冷涂型

委托单位: 上海世卿防滑防护科技有限公司

检测类别: 送样检测

批准日期: 2017年07月24日

国家交通安全设施质量监督检验中心



国家交通安全设施质量监督检验中心
检测报告

编号:2017-CA02-351

共 3 页 第 1 页

产品名称	路面防滑涂料	型号规格	冷涂型
委托单位	上海世卿防滑防护科技有限公司	检测类别	送样检测
生产单位	上海世卿防滑防护科技有限公司	生产日期	/
送样者	王永生	到样日期	2017 年 05 月 27 日
抽样者	/	抽样日期	/
抽样地点	/	抽样基数	/
检测日期	2017 年 05 月 27 日~07 月 24 日	样品数量	基料 2kg, 骨料 5kg, 板 3 块
检测项目	涂膜外观、耐水性、涂层低温抗裂性、抗滑性等十项。		
检测依据	JT/T 712-2008《路面防滑涂料》。		
检测环境	温度: 23℃ 湿度: 50% R. H.		
检测结论	<u>上海世卿防滑防护科技有限公司</u>送检的<u>冷涂型</u>路面防滑涂料<u>样品</u>, 经本中心检测, 其<u>涂膜外观、耐水性、涂层低温抗裂性、抗滑性</u>等<u>十项</u>技术指标<u>符合</u> JT/T 712-2008《路面防滑涂料》中冷涂型涂料性能的有关规定。 检测单位盖章 报告批准日期: 2017 年 07 月 24 日 报告有效期至: 2019 年 07 月 23 日		

检测: 审核: 马学锋 批准:

国家交通安全设施质量监督检验中心
检测报告

编号：2017-CA02-351共 3 页 第 2 页

检测用主要仪器和设备	序号	名称	型号	设备编号
	1	高低温湿热试验箱	PL-2G	E-002
	2	摆式摩擦系数测试仪	MASTRAD TYPE-B	I-065
	3	不粘胎时间测定仪	BZT	M-070
	4	电子秒表	SJ-9	M-031
	5	漆膜附着力测定器	QFZ	M-010
	6	标准试验筛	/	M-017
样品说明	1、样品编号：20170527537； 2、样品型号规格：白色溶剂普通型； 3、本报告中样品名称、型号规格及生产单位等委托相关信息由委托单位提供并确认。			
检测说明	本报告检测项目的选取由委托单位提出并确认。			

国家交通安全设施质量监督检验中心
检测报告

编号: 2017-CA02-351

共 3 页 第 3 页

检测项目		技术要求	检测结果	
			检测值	单项结论
1. 涂膜外观		干燥成型后, 颜色、骨料颗粒分布应均匀, 无裂纹、骨料颗粒脱落等现象。	符合要求	合格
2. 耐水性		在水中浸 24h 应无异常现象。	符合要求	合格
3. 耐碱性		在氢氧化钙饱和溶液中浸 24h 无异常现象。	符合要求	合格
4. 涂层低温抗裂性		-10℃保持 4h, 室温放置 4h 为一个循环, 连续做三个循环后应无裂纹。	符合要求	合格
5. 抗滑性 (BPN 值)	普通防滑型	$45 \leq \text{BPN} < 55$	/	/
	中防滑型	$55 \leq \text{BPN} < 70$	/	/
	高防滑型	$\text{BPN} \geq 70$	75	合格
6. 基料在容器中的状态		应无结块、结皮现象、易于搅匀。	符合要求	合格
7. 凝胶时间 (min)		≥ 10	37	合格
8. 基料附着性 (划圈法)		≤ 4 级	2 级	合格
9. 不粘胎干燥时间 (min)	快干冷涂型	≤ 60	/	/
	慢干冷涂型	≤ 300	171	合格
10. 骨料粒径 (mm)		≤ 4	< 4	合格
11. 莫氏硬度		≥ 6	/	合格

检测:

审核: _____