



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jsupdfeditor.com/>



171700140222



(2017)鄂质监认字076号



420B02

检 验 报 告

Test Report

№: 检(业)字2018-JC00610

产品名称： 220号澳立沙蹲便器

受检单位： 宜都市兴睿卫浴有限公司

生产单位： 宜都市兴睿卫浴有限公司

任务来源： 宜昌市质量技术监督局

检验类别： 市定期监督检查



三峡产品质量检验检测中心

Three Gorges Center for Product Quality Control



三峡产品质量检验检测中心

检 验 报 告



该文档是极速PDF编辑器生成。
如果想去掉该提示,请访问并下载:
<http://www.jsupdfeditor.com/>

No: 检(业)字2018-JC00610

共 4 页 第 1 页

产品名称	220号澳立沙蹲便器			规格型号	510×390×180 (mm)	
生产日期/批号	2018-8-25	商标	XIN SHENG	生产许可证号	—	
受检单位名称 及联系电话	宜都市兴睿卫浴有限公司 13997735299			受检单位地址	宜都市陆城十里铺村 (工业园区)	
生产单位名称 及联系电话	宜都市兴睿卫浴有限公司 13997735299			生产单位地址	宜都市陆城十里铺村 (工业园区)	
抽样单位	三峡产品质量检验检测中心			检验性质	市定期监督检查	
抽样日期	2018-9-13	抽样人员	龚浩播、赵武臣	样品到达日期	2018-9-14	
样品数量	(2+1) 件	抽样基数	1000件	检查封样人员	刘苗	
样品等级	合格品	样品/抽 样单编号	1001338	封样状态	完好	
				检验日期	2018-09-21 ~2018-09-30	
检验依据	GB/T 6952-2015、GB 6566-2010					
检验结论	实物质量判定	—				
	标签判定	—				
	产品质量综合判定	该样品所检指标符合GB/T 6952-2015、GB 6566-2010标准要求。				
备注	—					

量 检



批准:

审核:

主检:



三峡产品质量检验检测中心

检 验 结 果

No: 检(业)字2018-JC00610

共 4 页 第 2 页 .

序号	检 验 项 目		单 位	标 准 (技 术) 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论	
1	外观质量	釉面		—	除安装面、蹲便器安装后排污水道外隐蔽面部分外, 所有裸露表面和蹲便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖; 釉面应与陶瓷坯体完全结合	符合要求	符合
		外观缺陷最大允许范围	开裂、坯裂	mm	洗净面: 不允许; 可见面: 不允许; 其他区域: 不影响使用的允许修补	符合要求	符合
			釉裂、棕眼	mm	洗净面: 不允许; 可见面: 不允许; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			大釉泡、色斑、坑包	个	洗净面: 不允许; 可见面: 不允许; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			针孔	个	洗净面: 总数2; 可见面: 1; 总数5; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			中釉泡、花斑	个	洗净面: 总数2; 可见面: 1; 总数6; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			小釉泡、斑点	个	洗净面: 1; 总数2; 可见面: 2; 总数8; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			波纹	mm ²	洗净面: ≤2600; 可见面: ≤2600; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			缩釉、缺釉	mm ²	洗净面: 不允许; 可见面: 不允许; 其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	符合要求	符合
			磕碰	mm ²	洗净面: 不允许; 可见面: 不允许; 其他区域: 20mm ² 以下2个	符合要求	符合

检
测
专
用



三峡产品质量检验检测中心

检 验 结 果

№: 检(业)字2018-JC00610

共 4 页 第 3 页 .

序号	检 验 项 目		单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	
1	外观质量	外观缺陷最大允许范围	釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	—	洗净面: 不允许; 可见面: 不允许; 其他区域: —	符合要求	符合
		色差		—	同一件产品或配套产品之间应无明显色差	符合要求	符合
2	最大允许变形	安装面	蹲便器	mm	6	3	符合
		表面	蹲便器	mm	5	2	符合
		整体	蹲便器	mm	8	4	符合
		边缘	蹲便器	mm	4	2	符合
3	尺寸	尺寸允许偏差	外形尺寸	mm	长度: ±15; 宽度: ±12; 高度: ±5	长度: 0~+3; 宽度: +1~+2; 高度: 0~+1	符合
4	吸水率			%	≤0.5	0.1	符合
5	抗裂性			—	应无釉裂无坯裂	符合要求	符合
6	便器功能要求	蹲便器冲洗功能	洗净功能	—	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50mm, 且每一段残留墨线长度不大于13mm	符合要求	符合
			排放功能	个	3次试验至少10个试体冲出排污口	11	符合
			防溅污性	—	不得有水溅到模板上, 直径小于8mm的溅射水滴或水雾不计	符合要求	符合
7	放射性核素限量	样品中天然放射性核素镭—226的放射性比活度		Bq/kg	—	99.0	--
		样品中天然放射性核素钍—232的放射性比活度		Bq/kg	—	90.2	--



三峡产品质量检验检测中心 检 验 结 果

№： 检(业)字2018-JC00610

共 4 页 第 4 页 .

序号	检 验 项 目	单 位	标 准 (技 术) 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论	
7	放射性核素限量	样品中天然放射性核素钾—40的放射性比活度	Bq/kg	—	505.9	--
	内照射指数 (I _{Ra})	—	A类装饰装修材料： (I _{Ra}) ≤1.0	0.5	符合	
	外照射指数 (I _γ)	—	A类装饰装修材料： (I _γ) ≤1.3	0.7	符合	
以 下 空 白						

